

**Sredstva sa isparljivim rastvaračem- film: čvrst, fleksibilan**

## **FAMCORTIL<sup>®</sup> 111 UB**

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 111 UB je antikorozivni premaz, izrađen od visokokvalitetnih inhibitora korozije, mikrovoskova, komponenata za povećanje tiksotropnosti i lako isparljivih organskih rastvarača.**

### **PREDNOSTI**

- Na zaštićenim površinama, nakon otparavanja rastvarača, ostaje mrki, braon-metalik, suv elastičan zaštitni film,
- Tretiranim površinama obezbeđuje zaštitu do 5 godina u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 godine na otvorenom prostoru.
- Zaštitni film se odlikuje: Velikom otpornošću na slanu i vlažnu atmosferu, vodu, odrunjivanje, velikom elastičnošću, elastičnošću na prskanje i ljuštenje
- Zaštitni film nije štetan za gumu i plastiku.

### **NIVO KVALITETA**

ISO-L-RM

MIL-C-16173 D/I

### **PRIMENA**

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 111 UB** je namenjen automobilskoj industriji. Koristi se za zaštitu unutrašnjih i spoljnih površina poda i kompletnih unutrašnjih površina karoserije svih vrsta vozila: Putničkih automobila, autobusa, kamiona i vojnih vozila. Takođe se koristi za zaštitu gabaritnih metalnih delova i konstrukcija izloženih dužem delovanju atmosferalija.

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 111 UB** se nanosi na čiste, odmašćenje i suve površine na sobnoj temperaturi raspršivanjem ili premazivanjem, pri čemu je radni pritisak 6-8 bara. Naneti film očvršćava za 2 sata, a posle 14-16h potpuno suv i vozilo je spremno za korišćenje po svim uslovima. Sa obojenih površina lako se uklanja upotrebom naftnih rastvarača, benzina...

### **TIPIČNE KARAKTERISTIKE**

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	<b>FAMCORTIL<sup>®</sup> 111 UB</b>	METODE
Izgled	-	Tečljiv, mrko-braon	VIZUELNO
Tačka paljenja	°C	Min.22	SRPS EN ISO 2719
Zaštita od korozije u slanoj komori	h	Min.600	SRPS ISO 9227
Debljina zaštitnog filma	µm	Min. 150	MIL C 16173 D
Izdašnost	m <sup>2</sup> /l	3-5	-

### **NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU**

- Sredstvo ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena,
- Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju i ruku

decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

## SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu originalnu ambalažu, ne skladištiti na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

## PAKOVANJE

Limene kante od 4.5 i 17 kg i limene bačve od 180 kg.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

