

Ulje za obradu metala deformacijom - izvlačenje bakarnih cevi ISO L-MHB

FAM[®] Cu 35

FAM[®] Cu 72

FAM[®] Cu su ulja proizvedena od rafinisanog mineralnog ulja parafinske osnove, inhibitora korozije, antihabajućih (AW) aditiva i sintetičkih polarnih dodataka.

PREDNOSTI

- Odlična podmazujuća i rashladiva svojstva,
- Dobro prijanja za metalne površine,
- Visok kvalitet izvučenih bakarnih cevi,
- Sprečava pojavu naslage na alatima,
- Minimalno habanje alata (matrica i trna),
- Dobra termička stabilnost,
- Dobra antikorozijska svojstva.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-7, L-MHB,
ISO/TS 12927

PRIMENA

FAM[®] Cu 35 je namenjen za spoljašnje podmazivanje, a FAM[®] Cu 72 za unutrašnje podmazivanje bakarnih kapilarnih cevi kod operacija izvlačenja na tehnološkim linijama vučnih klupa.

SADRŽAJ ADITIVA

Estri	Sumpor		P	Ca	Zn	Cl
	aktivan	neaktivan				
+	-	-	+	-	-	-

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	FAM [®] Cu		METODE
		35	72	
Izgled	-	bistro	bistro	Vizuelano
Gustina na 15°C	g/ml	0,900	0,910	EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	35	72	ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min 200		EN ISO 2592
Korozija na bakru (100°C/3h)	stepen	1a		EN ISO 2160
Korozija na čeliku	-	bez		ISO 7120
AW test (Four ball metoda) - prečnik habanja	mm	0,70		ASTM D 4172

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

