

Maziva mast za klizna ležišta i staze **Kalcijumove mazive masti, ISOL-XBBHA 1, 2, 3**

GKLM[®] NK

GKLM[®] NK: mazive masti, glatke strukture, proizvedene na bazi kalcijumovog sapuna, visoko rafinisanog mineralnog ulja i grafita .

PREDNOSTI

- Odlična mehanička i koloidna stabilnost.
- Veoma visoka otpornost na ispirajuće dejstvo vode i vlage.
- Dobra prionljivost i glatka struktura.
- Dobra pumpatibilnost.
- Dobra niskotemperaturna svojstva.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-9: L-X BBHA 1, 2, 3

DIN 51502 : KF 1E -25; KF 2E -25; KF 3E -25;

OBLAST PRIMENE

- Poljoprivredna mehanizacija
- Industrijska oprema
- Rudarstvo

PRIMENA

- Podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, kliznih staza, vođica, zglobova, čeličnih užadi, lanaca, lančanika, zupčanika i drugih mazivih sklopova koji rade u uslovima, malih brzina i umerenim radnim temperaturama, posebno u uslovima izrazitog uticaja vode i vlage.
- Nalaze primenu i za podmazivanje kalupa i klipova mašina za livenje pod pritiskom.
- Temperaturni opseg primene : -25°C do +90 °C

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

karakteristike	jedinice	vrednosti			metode
		1	2	3	
GKLM [®] NK	-	1	2	3	-
Boja	-	crna			vizuelno
Tip sapuna/Ugušćivač	-	Kalcijumov sapun			-
NLGI gradicija	-	1	2	3	DIN 51 818
Radna penetracija na 25°C , 60 ciklusa	mm/10	320	280	235	SRPS ISO 2137
Promena penetracije na 25°C, 10000 ciklusa	%	5			SRPS ISO 2137
Tačka kapanja	°C	100	105	105	SRPS ISO 2176
Kinematička viskoznost baznog ulja na 40°C	mm ² /s	100			SRPS ISO 3104
Izdvajanje ulja, 168h/40 °C	%	2	1	1	BS 2000/121
Postojanost prema vodi, 40°C	%	5	2	1	ASTM D 1264
EMCOR test,168h,dest.voda	ocena	0/0			DIN 51802
Opterećenje pri svarivanju	N	2000			ASTM D 2596
Temperatura primene	°C	-25°C do +90 °C			

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od direktnog uticaja sunca i vlage, dalje od izvora paljenja. Preporučena temperatura skladištenja: - 5°C do +25°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda: podaci o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Kante od 0.8 kg i 20 kg i limene bačve od 180 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

