

Režno ulje - neaktivno ISO L-MHE

SBLm[®]-K

SBLm[®]-K je niskoviskozno neaktivno režno ulje za obradu metala koje sadrži rafinisano mineralno ulje, mazive dodatke, visokopritisne (EP) aditive, inhibitore korozije i antihabajuće (AW) aditive.

PREDNOSTI

- Upotreba naprednih aditiva omogućava mazivost pri visokim pritiscima i smanjeno habanje alata,
- Odlična podmazujuća i EP svojstva,
- Dobra prionljivost na metalne površine,
- Minimalan gubitak ulja usled odnošenja sa strugotinom,
- Dobro odvođenje strugotine iz zone rezanja,
- Dobra oksidaciona stabilnost i filtrabilnost produžuje vek proizvoda,
- Niska tendencija dimljenja/stvaranja magle,
- Dobra svojstva antikorozijske zaštite garantuju međuoperacijsku zaštitu.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-7, L-MHE,
ISO/TS 12927

PRIMENA

SBLm[®]-K se primenjuje za obradu pozicija od legura aluminijuma i obojenih metala pri srednjim režimima obrade na jednovretnim i viševretnim automatima.. Pogodan je za operacije bušenja rupa malih prečnika i velikih dubina (duboko bušenje spiralnim burgijama).

Vrsta obrade	Sivi liv	Niskolegirani čelici	Visokolegirani čelici	Obojeni metali i legure	Laki metali i legure
Duboko bušenje	**	*	-	***	***
Obrada na automatima	**	*	-	***	***

*** najbolje, ** prihvatljivo, * zadovoljava, - ne zadovoljava

SADRŽAJ ADITIVA

Estri	Sumpor		P	Ca	Zn	Cl
	aktivan	neaktivan				
+	-	+	+	+	-	+

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	VREDNOST	METODE
Izgled	-	bistro	Vizuelano
Gustina na 15°C	g/ml	0,870	EN ISO 3675
Kinematska viskoznost na 40°C	mm ² /s	10	ISO 3104
Tačka paljenja	°C	min 140	EN ISO 2592
Korozija na bakru (100°C/3h)	stepen	1a	EN ISO 2160

decembar, 2016

Korozija na čeliku	-	bez	ISO 7120
--------------------	---	-----	----------

Koeficijent trenja u zoni rezanja: $\mu = 0,080 - 0,085$

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo skupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 0°C.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja.

PAKOVANJE

Plastične kante od 20 L, limene bačve od 180 kg i plastični kontejner od 850 kg.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

