

**Средства с испаряющимся растворителем - плёнка: твёрдый, гибкий**

## **FAMCORTIL® 111 UB**

**FAMCORTIL® 111 UB - это антикоррозийная смазка, сделанная из высоко качественных ингибиторов коррозии, микровоска, комплекта, увеличивающего тексотропию, и легко испаряющихся органических растворителей.**

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- На защищённых поверхностях после испарения растворителя остаётся коричнево-металлическая, сухая эластичная защитная плёнка,
- Обработанная поверхность обеспечивает защиту до 5 лет в условиях внутреннего хранения, относительно до 3 лет на открытом воздухе.
- Защитную плёнку характеризуют: Большая устойчивость на солёную и влажную атмосферу, воду, большой эластичностью, эластичностью на растрескивание и шелушение.
- Защитная плёнка не вредит резине и пластике.

### **УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА**

ISO-L-RM

MIL-C-16173 D/I

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

**FAMCORTIL® 111 UB** применяется в автомобильной промышленности. Используется для защиты внутренних и внешних поверхностей пола и всех внутренних поверхностей кузова всех типов автомобилей: легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и военных транспортных средств. Также используется для защиты габаритных металлических частей и конструкций, подверженных длительному влиянию атмосферы.

**FAMCORTIL® 111 UB** наносится на чистые, обезжиренные и сухие поверхности на комнатной температуре распыскиванием или смазыванием при рабочем давлении 6-8 баров. Нанесённая плёнка застывает за 2 часа, а после 14-16 часов полностью высыхивается и транспортное средство готово к эксплуатации в любых условиях. С окрашенных поверхностей легко снимается нефтяным растворителем, бензином...

### **ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	<b>FAMCORTIL® 111 UB</b>	МЕТОДЫ
Вид	-	Жидкий, тёмно-коричневый	визуально
Температура возгорания	°C	Мин.22	SRPS EN ISO 2719

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Защита от коррозии в солёной камере	ч	Мин.600	SRPS ISO 9227
Толщина защитной плёнки	µm	Мин. 150	MIL C 16173 D
Продуктивность	м <sup>2</sup> /л	3-5	-

#### ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОТЕ

- Средство не наносится на нагретые поверхности и в присутствии открытого огня,
- При нанесении принять меры для защиты дыхательных органов, глаз и рук

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении, предусмотренном для хранения воспламеняющихся материй. Хорошо закрытую оригинальную упаковку не хранить на местах, которые находятся под воздействием солнечных лучей, а также на температуре ниже 5°C.

Все необходимые инструкции можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, так и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

#### УПАКОВКА

Жестяные канистры - 4.5 и 17 кг и жестяные бочки - 180 кг.

---

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

